

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НЕФТЕПРОДУКТЫ»
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НЕФТЕПРОДУКТЫ»

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6;
105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 40, корп. 7;
тел./факс (495) 787-48-87 доб. 15-74

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Контрольный

Общее количество листов – 2

№ 29/14-3-1

от « 09 » января 2017 г.

1. **Продукт** Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ
СТО 54409843-029-2016
2. **Организация-заказчик на проведение испытаний продукции** ООО «Татнефть-НК-Ойл»
423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, а/я-60, Промзона 2
3. **Дата получения образца** 23.12.2016 г.
4. **Основания для проведения испытаний** Гарантийное письмо № 801/16 от 12.12.2016 г.
5. **Дата испытаний** 26.12 – 29.12.2016 г.
6. **Дата отбора проб, шифр образцов** 19.12.2016 г.
8. **Участие субподрядчиков** не участвовали
9. **Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается)** на 1-м листе

Приложение к протоколу испытаний


№ 29/14-3- 1

от « 09 » января 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
масла всесезонного гидравлического ВМГЗ

№№ п/п	Наименование показателя	Еди- ница изме- рения	Метод испытания (обозначение нормативного документа)	Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Результат	Норма
1	2	3	4	5	6	7
1	Изменение массы резины марки УИМ-1 в течение 72 часов при 80 ⁰ С	%	ГОСТ 9.030	Термостат, весы лабораторные класса точности 2	+ 0,34	0 – 7,5
2	Стабильность против окисления: - массовая доля осадка после окисления	%	ГОСТ 981	Прибор АПСМ-1, весы лабораторные класса точности 2	0,006	не более 0,05

Примечание – Полученные результаты распространяются только на испытанный образец.
Перепечатка протокола испытаний запрещена без письменного согласия ИЦ.



Руководитель
испытательного центра

В.В. Булатников